

DESCRIPCIÓN

El BARNIZ UV OFF-SET ha sido formulado para un curado instantáneo en los modernos sistemas de curado ultravioleta, endureciendo a un bajo nivel de energía, reduce costos y calor incidente en materiales sensibles.

El BARNIZ UV OFF-SET genera una superficie brillante, lista para usarse y libre de materiales pesados 100% sólidos, no contiene NVP.

SUSTRATOS

Papeles Recubiertos.

APLICACIÓN

La aplicación del BARNIZ UV OFF-SET es de uso directo.
El rendimiento es de 100 m²/lt aproximadamente.

AUXILIARES

Fotoiniciador:

El Fotoiniciador UV-QIVIN OFF-SET se usa para acelerar el secado en sistemas o procesos donde se requiera.

Limpiador:

El limpiador UV-QIVIN OFF-SET se usa para retirar el resto de barniz que queda en la batería y placa de impresión.

PRINTABILIDAD

El BARNIZ UV OFF-SET esta especialmente formulado para usarse directamente sobre todos los sustratos recomendados, no requiere preparación previa, posee excelentes características de flujo, las cuales se mantienen a lo largo del tiraje.

CURADO

Se recomienda una velocidad de banda de 70 a 90 pies/min. Exponiéndose a la energía de una lámpara de presión media de mercurio de 300 watts/in.

IMPORTANTE

ANTES DE INICIAR CUALQUIER TRABAJO DE IMPRESIÓN ES NECESARIO REALIZAR LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES DEBIDO A LA GRAN VARIEDAD DE SUSTRATOS Y CONDICIONES DE IMPRESIÓN. PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO.

PRESENTACIONES

Latas de 20 litros.